



| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Bezugstyp: | Polyurethan | |
| Mögliche Anwendungen: | Fountain rollers for flexographic printing process in cardboard industry | |
| Härtebereich: | 60, 65 Shore A | |
| Erhältliche Farben: | blau, transparent | |
| Empfohlene Belagsstärke: | min. 10 mm - max. 20 mm | |
| Temperaturbeständigkeit: | trocken naß | kontinuierlich 70°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 50°C |
| Eigenschaften und Vorteile: | Good resistance to water based inks, water based paints and cleaning solvents Very good resistance to abrasion and tear strength Exceptional resistance to punching Excellent resilience which allows to apply less pressure Excellent transfer properties | |
| Chemische Widerstand: | Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet |
| Empfohlene Reinigungsmittel: | Water and compatible solvents | |
| Bemerkungen: | The life time of a HANNEFLEX fountain roll can be 6 times longer than the life time of a fountain roll covered with classical rubber, used in the good conditions | |