## Hannelyse



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Производство холодного проката: отжим (горячей) воде и щелочной среде: промь отжимные валы для нанесения пассиват	івка, отжимные, обезжиривание,
	Погружные ролики для линий электролитического цинкования (секции предварительной обработки, цинкования, последующей обработки).	
Диапазон твердости:	75, 85 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:		стоянно 90°C / пиковые значения 0°C
	влажные условия: по	стоянно 70°C / пиковые значения °C
Характеристики и преимущества:	Тип полиуретана с улучшенной стойкост для использования в (деминерализовани также в некоторых случаях в разбавленн	ной) воде и щелочной среде и
	Очень высокие показатели стойкости на	истирание, разрыв и порезы.
	Высокая эластичность, хорошие характеристики отжима, высокая эффективность.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бе):	ензол, Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,)	: Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло, промышленные очистители, терпентин, ограниченно спирт	
Примечания:	В случае температуры выше 60 °С при работе во влажной среде, важно использовать специальную подложку Hannecard PRINTAM® во избежание химческой атаки на адгезионный слой между полиуретаном и корпусом	

вала.



## Hannelyse

