

# Alveomat S



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Suction Press roll, Suction Pressure roll	
<b>Härtebereich:</b>	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 20 mm	max. 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Abrasion resistance Resistance to shocks and impacts Hardness and profile stability in operation	
<b>Abrakeln:</b>	HDPE blade: at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)	
<b>Mögliches Oberflächendesign:</b>	S (Suction drilling), SBD (Suction Blind Drilling), SG (Suction drilling & Grooving)	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	
<b>Bemerkungen:</b>	Referenzliste auf Anfrage erhältlich	