

Alveomat S



| | | |
|--|---|---|
| Тип покрытия: | Специальная резина | |
| Возможное назначение: | Отсасывающий прессовый вал | |
| Диапазон твердости: | 12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | Стандарт 20 mm | макс. 25 mm |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 90°C / пиковые значения 120°C |
| Характеристики и преимущества: | стойкость к истиранию сопротивление ударному воздействию сохранение стабильной твердости и геометрии при эксплуатации | |
| Шабер: | HDPE лезвие: на расстоянии 1- 2 мм от поверхности при необходимости давления: угол 16-20°, нагрузка 50-70Н/м (макс.100), сухое шабрение недопустимо | |
| Возможный дизайн поверхности: | S (отсасывающий), SBD (отсасывающий глуховерленный), SG (перфорация & нарезка) | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит |
| Рекомендуемые средства очистки: | Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ | |
| Примечания: | Список референций доступен по запросу | |