

Alveomat SBD



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Suction Press roll, Suction Pressure roll	
Härtebereich:	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">- abrasion resistance- resistance to shocks and impacts- hardness and profile stability in operation	
Abrakeln:	HDPE blade : at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)	
Mögliches Oberflächendesign:	S (Suction drilling), SBD (Suction Blind Drilling), SG (Suction drilling & Grooving)	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	