

Alveomat SBD



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	presse aspirante, comprimeuse aspirante	
Gamme de dureté:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	<ul style="list-style-type: none">- résistance à l'abrasion- résistance aux chocs et impacts- stabilité dimensionnelle et de dureté dans le temps	
Doctorage:	lame PEHD : positionnée de 1 à 2 cm de la surface. si pression lame nécessaire : angle 16 à 20 deg, pression 50 à 70 (maxi 100) N/m (doctorage à sec interdit)	
Usinage de surface possible:	S (perçage aspirant), SBD (perçage aspirant & trous borgnes), SG (perçage aspirant & rainurage)	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	