



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Cylinder Couch roll (on a cylinder mould)	
Härtebereich:	170 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 50 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	