

StarPress II



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Plain, blind drilled and suction press rolls Press rolls under high load and/or high temperature Plain transfer roll on TAD machines (tissue) Glazing press under felt	
Härtebereich:	15, 20, 30, 40 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 150°C / Höchstwert 160°C
Eigenschaften und Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">- Very high pressure and temperature resistance- Stable nip, also under high load and temperature conditions- Water and mild acid resistance- Improved shock resistance over standard covers	
Mögliches Oberflächendesign:	S (suction), P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Gut Gut Gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Sehr gut
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	