

# StarPress II



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Plain, blind drilled and suction press rolls Press rolls under high load and/or high temperature Plain transfer roll on TAD machines (tissue) Glazing press under felt	
<b>Härtebereich:</b>	15, 20, 30, 40 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 150°C / Höchstwert 160°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Very high pressure and temperature resistance</li><li>- Stable nip, also under high load and temperature conditions</li><li>- Water and mild acid resistance</li><li>- Improved shock resistance over standard covers</li></ul>	
<b>Mögliches Oberflächendesign:</b>	S (suction), P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Gut Gut Gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Sehr gut
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	