StarPress II

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Presses pleines, trous borgnes et aspirantes Presses sous pression et/ou température importante Presse transfert pleine sur machine TAD (papier hygiénique) Presse frictioneuse sous feutre
Gamme de dureté:	15, 20, 30, 40 PJ
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 150°C / en pointe 160°C
Propriétés et avantages:	- Excellente résistance à la pression et à la température - Nip stable, même sous conditions de charge et de température élevées - Résistance à l'eau et aux acides diluées - Résistance aux chocs améliorée, comparé aux revêtements standards
Usinage de surface possible:	S (aspirant), P (plein), BD (trous borgnes), G (rainuré)
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Très bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon Résistance au vieillissement: Très bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier