

# StarPress II



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Plain, blind drilled and suction press rolls Press rolls under high load and/or high temperature Plain transfer roll on TAD machines (tissue) Glazing press under felt	
<b>Диапазон твердости:</b>	15, 20, 30, 40 PJ	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 150°C / пиковые значения 160°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Very high pressure and temperature resistance</li><li>- Stable nip, also under high load and temperature conditions</li><li>- Water and mild acid resistance</li><li>- Improved shock resistance over standard covers</li></ul>	
<b>Возможный дизайн поверхности:</b>	S (suction), P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Очень хорошо
<b>Примечания:</b>	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	