

HanneLump



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	presseur sur aspirant toile, lumpbreaker	
Gamme de dureté:	140 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	max. 50 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	