



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale bekleding	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie en conversie van plastic folie, verpakking, non-woven en hygiëneproducten : tegendrukrollen voor laminatie en pregen (embossen)  Rollen voor coating-laminatie, coating-embossing en hot-melt processen  Productie van brikverpakking : tegendrukrollen voor de laminatie van geëxtrudeerde plasticfolie op gestanst karton	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	65, 70 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	grijs	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 200°C / piek 230°C
	Nat:	continu 200°C / piek 230°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Speciale tweelaagse technologie met harde onderlaag voor dynamische stabiliteit bij hoge snelheid en zachtere buitenlaag voor goede vervorming  Uitstekende weerstand tegen temperatuur en tegen ozon  Verbeterde release en antikleurende eigenschappen van de buitenlaag	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Lijmafstotend/Antiklevend Verbeterde release	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Zeer goed
	Basen:	Zeer goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Uitstekend
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Zeer goed
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed
	Verouderingsgedrag:	Uitstekend
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Alle reinigingsmiddelen en oplosmiddelen, behalve polaire producten (MEK, acetaat, ether)	