NipFoil-HT-AS

Type de revêtement:	Caoutchouc silicone
Applications possibles:	Applications à haute température dans le domaine de la production et de la conversion de films plastiques et d'emballages souples, avec exigence de propriétés antistatiques Rouleaux de complexage et de nip, rouleaux entrée/sortie four Contreparties d'encollage à froid et à chaud (hot-melt)
Gamme de dureté:	55, 70, 80 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 230°C / en pointe 250°C Humide: continu 60°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance à la température Excellente résistance à l'ozone et aux rayons UV Comportement neutre vis-à-vis de film plastique et d'autres substrats Bon comportement anti-collant, répulsif à la colle, anti-adhérent envers des films plastiques chauds Antistatique (non-tachant)
Caractéristiques:	Antistatique Anti-collant Propriétés "release"

Résistance chimique:	
Solutions acides:	Moyen
Solutions alcalines:	Bon
Eau chaude et vapeur:	Très bon
Ozone:	Excellent
Huiles et matières grasses:	Bon
Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Pas bon
Solvants chlorés:	Pas bon
Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen

Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents, produits à base d'alcool, acides dilués - vinaigre