RollMet-S

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Metallbandherstellung : Trag- und Transportrollen, Andruckrollen, Spann- und Umlenkwalzen Metallbandherstellung : Abquetsch- und Tauchrollen für unterschiedlichen chemischen Behandlungen Aluminiumindustrie : Glattrollen am Ausgang des Kaltwalzwerkes (bis zum 110 °C) – Abqeutschrollen auf Glüh- und Beschichtungsanlagen
Härtebereich:	65, 70, 80, 85, 92, 95 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C naß: kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute physikalische Eigenschaften, gute Weiterreiss- und Einschnittwiederstand Hervorragende Öl- und Fettwiderstand - Benzin- und Kerosinbeständig Gute Wiederstand gegen verdünnte Säure und gegen alkalische Lösungen
Chemische Widerstand:	Säuren: Gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Sehr gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit
Bemerkungen:	Geeignet für Entfettungsprodukten auf basis von NaOH und KOH, bis einer max Konzentration von 5% und einer max Temperatur von 85 °C