

MultiPrint-XP



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Inking rollers Very well adapted for dry offset printing on metal can packaging for example Very well adapted for narrow web printing, possible use with conventionnal and UV inks	
Härtebereich:	45, 55, 70 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 130°C / Höchstwert 140°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Very good mechanical properties: excellent abrasion resistance High chemical stability: good resistance to acids and alkaline products High heat resistance	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Sehr gut Sehr gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and compatible solvents	