NipFoil-XP-AS

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Alle Konversion von flexiblen Substraten : Nipwalzen, Leitrollen, Kontaktwalzen bei hoher Temperatur. Herstellung von Plastikfolie und flexibler Verpackung : Nipwalzen, Kaschierwalzen (antistatisch). Blasenfolieextrusion : Obere und untere Nipwalzen. Konversion von selbstklebenden Substraten : Leit- und Steuerrollen am Ein- und Ausgang Ofen. Rollen für den Wickeln, Schneiden und Breitstrecken von Film, Folie und Papier.	
Härtebereich:	50, 65, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 140°C kontinuierlich 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Gute Stabilität unter Druck bei Hochtemperatur. Gute Abrieb- und Weiterreisswiderstand. Sehr gute Widerstand gegen saurne und basischen Lösungen - Sehr gute Ozonwiderstand. Geeignet für kurzfristiges Kontakt mit polaren Lösungsmitteln, wie MEK, Acetat und Ether, und mit Ölen - nicht geeignet für Kontakt mit aromatischen Lösungsmitteln.	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Mäßig
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, säure und alkalische Reiniger, Seife und Detergenten, Alkohole	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT