

NipFoil-XP-AS



Тип покрытия:	Специальная резина				
Возможное назначение:	<p>Все производства гибких материалов: прижимные, ведущие, контактные валы при повышенной температуре</p> <p>Производство полимерной пленки и гибкой упаковки: прижимные ролики, ламинирующие ролики (антистатика)</p> <p>Выдувная экструзия: тянувшие и опорные ролики</p> <p>Конвертинг клеющихся изделий: направляющие и ведущие валы на входе/выходе из печи</p> <p>Ролики для намотки, нарезки и разглаживания пленки, фольги и бумаги</p>				
Диапазон твердости:	50, 65, 90 Shore A				
Доступные цвета:	черный				
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm				
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 140°C			
	влажные условия:	постоянно 80°C			
Характеристики и преимущества:	<p>Стабильность под давлением при повышенной температуре</p> <p>Хорошая стойкость к трению и износу</p> <p>Очень хорошая стойкость к кислотным и щелочным продуктам и к озону</p> <p>Умеренная стойкость к полярным растворителям (МЭК, ацетат и диэтиловый эфир) - не подходит для контакта с ароматическими растворителями - умеренная стойкость к маслам</p>				
Специальные характеристики:	Антистатика				
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЭК, ацетон,...):	Отлично Отлично Отлично Отлично Умеренно Не подходит Умеренно			
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные чистящие средства, мыло и детергенты, средства на основе спирта				

NipFoil-XP-AS
