

# FlexoGraf-SB



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на основе растворителей	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная стойкость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Хорошая термостойкость Низкая стойкость к маслам и жирам	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода или совместимые растворители	