FlexoGraf-L

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Рекомендуемое покрытия для клише-валов для флексопечати	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Низкая стойкость к маслам и жирам Покрытие позволяет наносить лазерную гравировку	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Отлично Очень хорошо Отлично Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Это покрытие может быть нанесено и на металлический вал, и на гильзу из стекловолокна	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT