

FlexoGraf-L



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Рекомендуемое покрытия для клише-валов для флексопечати	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к воде, озону и плохим погодным условиям	
	Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам	
	Низкая стойкость к маслам и жирам	
	Покрытие позволяет наносить лазерную гравировку	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Это покрытие может быть нанесено и на металлический вал, и на гильзу из стекловолокна	