


Micrograf



Bezugstyp:	Moosgummi	
Mögliche Anwendungen:	Pressure roll for gluing in splicer	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 40 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Very high flexibility Constant Elasticity Perfect flatness of the gluing Elimination of air bubbles when gluing	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and compatibles solvents	