



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	press section hard press, hard smoothing press roll	
Härtebereich:	1 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 115°C
Eigenschaften und Vorteile:	Doctorability Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation (85 shore D, 100 Shore A)	
Abrakeln:	with steel or plastic blades (Tg > 150°C), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	