



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Твердый прессовый вал, твердый сглаживающий пресс	
<b>Диапазон твердости:</b>	1 PJ	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	Стандарт 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 115°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Doctorability Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation (85 shore D, 100 Shore A)	
<b>Шабер:</b>	with steel or plastic blades ( $T_g > 150^\circ\text{C}$ ), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	