



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Твердый вал клеильного пресса	
Диапазон твердости:	1 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 115°C
Характеристики и преимущества:	Specially designed to withstand the chemicals used in sizing Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation	
Шабер:	with steel or plastic blades (Tg > 150°C), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	