

# FoilSpread-AS



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Тип покрытия:</b>                   | Резина  |  |
| <b>Возможное назначение:</b>           | Контактные и расправляющие ролики, валы намотки и другие позиции, где необходим мягкий и непрерывный контакт: тонкая пленка, стретч-пленка  |  |
| <b>Диапазон твердости:</b>             | 35, 45, 50 Shore A  |  |
| <b>Доступные цвета:</b>                | черный  |  |
| <b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b> | мин. 10 mm - макс. 25 mm  |  |
| <b>Температурная стойкость:</b>        | сухие условия:  | постоянно 100°C / пиковые значения 110°C |
|  | влажные условия:  | постоянно 70°C / пиковые значения 80°C   |
| <b>Характеристики и преимущества:</b>  | Очень хорошие физические свойства, хорошая прочность на разрыв и стойкость к порезам<br>Отличная стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам<br>Очень хорошая устойчивость к керосину и бензину<br>Хорошая стойкость к разбавленным кислотам и щелочным растворам<br>Антистатика |  |
| <b>Специальные характеристики:</b>     | Антистатика   |  |
| <b>Химическая стойкость:</b>           | Кислотные растворы:   | Хорошо                                   |
|  | Щелочные растворы:  | Хорошо                                   |
|  | Горячая вода и пар:   | Хорошо                                   |
|  | Озон:   | Очень хорошо                             |
|  | Смазочные материалы:  | Отлично                                  |
|  | Хлорированные растворы:   | Не подходит                              |
|  | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):   | Не подходит                              |
| <b>Рекомендуемые средства очистки:</b> | (Горячая) вода, мыло, большинство пром. чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирит   |  |