

WoodBond-S



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Production of wood, wood board and wood laminate : - applicator and transfer rollers for cold glue, water or formaldehyde based - applicator rollers for hardeners and catalysts	
Диапазон твердости:	40, 45, 50, 65, 70, 80, 95 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C
Характеристики и преимущества:	Very good surface wetting and transfer properties Good physical properties and lifetime High purity and homogeneity Excellent oil resistance Easy to grind and to groove	
Специальные характеристики:	Полупроводник	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Соппротивление старению:	Умеренно Хорошо Умеренно Очень хорошо исключительный Умеренно Не подходит Не подходит Очень хорошо Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, turpentine, white spirit	