

Titan R



| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Type de revêtement: | Composite | |
| Gamme de dureté: | 80 Shore D | |
| Couleurs disponibles: | blanc | |
| Epaisseur conseillée: | max. 15 mm | |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 110°C / en pointe 120°C |
| Résistance chimique: | Solutions acides: | Excellent |
| | Solutions alcalines: | Très bon |
| | Eau chaude et vapeur: | Excellent |
| | Ozone: | Excellent |
| | Huiles et matières grasses: | Très bon |
| | Solvants chlorés: | Bon |
| | Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Bon |
| Remarque: | - liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |