

# Tissupress II SBD



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Suction Blind Drilled pressure roll for Tissue Machines	
<b>Härtebereich:</b>	20, 25, 30, 35, 40, 45 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	max. 25 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	