



Bezugstyp:	Sonderpolyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Blind Drilled Grooved Press roll, Grooved Dri Press	
Härtebereich:	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 PJ	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C
Eigenschaften und Vorteile:	<p>ong lifetime due to excellent wear resistance without hydrolysis High vibration absorption High performance bonding system Hardness & profile stability in operation Limited energy losses due to very low heat buildup Tailor made surface design for dewatering optimization</p>	
Abrakeln:	<p>HDPE blade at 1 to 2 mm from surface or 18 deg & 50 to 70 N/m if loaded, HDPE foil blade 10 deg, 50 to 70 N/m Dry doctoring is prohibited</p>	
Mögliches Oberflächendesign:	P (Plain), S (Suction), BD (Blind Drilled), G (Grooved) & combined SBD, SG, SBDG, BDG	
Max. Liniendruck	Depending on operating conditions and nip rolls Ø (to be validated by Hannecard in case of doubt)	
Chemische Widerstand:	<p>Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):</p>	<p>Mäßig Mäßig Sehr gut Sehr gut Gut Nicht geeignet Nicht geeignet</p>
Empfohlene Reinigungsmittel:	Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerw	
Bemerkungen:	Referenzliste auf Anfrage erhältlich	