

Tissustar S



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Suction Pressure Rolls in Tissue machines	
Härtebereich:	20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
Abrakeln:	HDPE blades (angle 18 ± 2 deg / load 50 to 100 N/m) HDPE foil blade (angle 8 ± 1 deg / load 50 to 100 N/m)	
Internes Kühlung:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unitl $5^{\circ}\text{C} < \Delta\text{T outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
Mögliches Oberflächendesign:	S (suction), SBD (S+blind drilled), SG (S+grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	