

Tissustar S



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Suction Pressure Rolls in Tissue machines	
Beschikbare hardheden:	20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 20 mm	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 90°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
Rakelen:	HDPE blades (angle 18 ± 2 deg / load 50 to 100 N/m) HDPE foil blade (angle 8 ± 1 deg / load 50 to 100 N/m)	
Inwendig koelen:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unit! $5^\circ\text{C} < \Delta T$ outlet-inlet $< 10^\circ\text{C}$	
Mogelijke oppervlakafwerking:	S (suction), SBD (S+blind drilled), SG (S+grooved)	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed Goed Goed Goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	