

Tactilsize



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Size Press and Film Press	
Диапазон твердости:	25, 65, 80 PJ	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Wear resistance Impact resistance Profile and hardness stability in operation	
Шаббер:	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades	
Внутреннее охлаждение:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unit! 5°C < ΔT outlet-inlet < 10°C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	