

FeedCart-XP



Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Feed rollers on corrugated cardboard machins Drive rollers and wheels	
Härtebereich:	40, 45 Shore A	
Erhältliche Farben:	blau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C kontinuierlich 30°C / Höchstwert 40°C
Eigenschaften und Vorteile:	Polyurethan with excellent mechanical properties for low hardness applications Very good abrasion resistance Good deformability with low remanent deformation Very good oil and grease resistance Low resistance to hot water, acid solutions and oxidative solutions	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water	