

# FeedCart-XP



<b>Bezugstyp:</b>	Polyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Feed rollers on corrugated cardboard machines Drive rollers and wheels	
<b>Härtebereich:</b>	40, 45 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	blau	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C kontinuierlich 30°C / Höchstwert 40°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Polyurethan with excellent mechanical properties for low hardness applications Very good abrasion resistance Good deformability with low remanent deformation Very good oil and grease resistance Low resistance to hot water, acid solutions and oxidative solutions	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water	