

HannePulp



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	drum thickener, pulp thickener	
Härtebereich:	50 Shore A 20, 30, 65, 90 PJ	
Erhältliche Farben:	braun, blau, hellbraun, braun	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 30 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Sehr gut Sehr gut Gut Ausgezeichnet Gut Nicht geeignet Gut
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	