

HanneSpread G



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	felt spreading roll	
Härtebereich:	75 Shore D	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Gut
	Chlorhaltige Lösemittel:	Mäßig
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	