

Hannedrum SR



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	splicing roll, rouleau de collage, rouleau de feuille	
Gamme de dureté:	25, 40, 65, 75, 80, 110 PJ	
Couleurs disponibles:	bleu	
Epaisseur conseillée:	max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	