



Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Production de tôles métalliques : pinceurs, presseurs, rouleaux bloc en S et tensionneur, rouleaux défecteur, rouleaux de huileuse, rouleaux essoreur pour divers traitements chimiques Diverses applications dans tous les domaines industriels : textile, emballage, cartonnerie, (film) plastique, conversion, verrerie, bois etc. Rouleaux et galets en contact avec de l'huile, avec de l'essence et avec des matières grasses, même à température élevée	
Gamme de dureté:	65, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 60°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance aux huiles, à l'essence et aux matières grasses Très bonnes propriétés physiques et résistance à l'abrasion, bonne élasticité Non-tâchant en contact avec des substrats délicats Bon grip en contact avec la majorité des substrats Bon comportement d'essorage	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Moyen
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	
Remarque:	Suited for NaOH and KOH solutions up to 5 % concentration, at temperature of max. 75 °C	

