

# Tissustar SBD



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Suction Pressure Rolls in Tissue machines	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 90°C / piek 120°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
<b>Rakelen:</b>	HDPE blades (angle $18 \pm 2$ deg / load 50 to 100 N/m) HDPE foil blade (angle $8 \pm 1$ deg / load 50 to 100 N/m)	
<b>Inwendig koelen:</b>	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unit! $5^\circ\text{C} < \Delta T$ outlet-inlet $< 10^\circ\text{C}$	
<b>Mogelijke oppervlakafwerking:</b>	S (suction), SBD (S+blind drilled), SG (S+grooved)	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed Goed Goed Goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt
<b>Opmerking:</b>	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	