

Tissustar SBD



| | | |
|--|---|---|
| Тип покрытия: | Специальная резина | |
| Возможное назначение: | Suction Pressure Rolls in Tissue machines | |
| Диапазон твердости: | 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | макс. 25 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 90°C / пиковые значения 120°C |
| Характеристики и преимущества: | Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories | |
| Шабер: | HDPE blades (angle 18 ± 2 deg / load 50 to 100 N/m) HDPE foil blade (angle 8 ± 1 deg / load 50 to 100 N/m) | |
| Внутреннее охлаждение: | Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unitl $5^\circ\text{C} < \Delta T$ outlet-inlet $< 10^\circ\text{C}$ | |
| Возможный дизайн поверхности: | S (suction), SBD (S+blind drilled), SG (S+grooved) | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит |
| Примечания: | Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ | |