

Tissustar BD



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Глухо сверленный прессовый вал для тиссю машин	
Диапазон твердости:	20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
Шабер:	HDPE blades (angle 18 ± 2 deg / load 50 to 100 N/m) HDPE foil blade (angle 8 ± 1 deg / load 50 to 100 N/m)	
Внутреннее охлаждение:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unit! 5°C < ΔT outlet-inlet < 10°C	
Возможный дизайн поверхности:	P (plain), BD (blind drilled) , G (grooved)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	