

HannePress Plus



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Мягкий прессовый вал в контакте с бумагой	
Диапазон твердости:	15, 20, 25, 30 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	