Neostone

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	- Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll - Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching rol	
Härtebereich:	1 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 7 mm	min. 5 mm - max. 8 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent doctorability Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
Spezifische Eigenschaften:	Oberflächenrauheit (Ra):	min. 1 µm - max. 3 µm
Abrakeln:	Plastic or steel blades, angle 22 to 27 deg Oscillating doctoring with lubrication recommended for highly filled paper grades	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Gut
	Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Nicht geeignet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Mäßig
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig
	Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut
	Alterungswiderstand:	Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Excellent reisitance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
Bemerkungen:	do not store below 5°C and avoid thermal shock reference list available on demand	