



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	- Сеточная/формующая часть: грудной вал, формующий вал, сетководущий вал, регистровый вал - Прессовая часть в контакте с сукном: сукководущий вал, сукнонатяжной вал	
Диапазон твердости:	1 RJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 7 mm	мин. 5 mm - макс. 8 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	отличное взаимодействие с шаберами отличная износостойкость возможно покрыть фланцы и цапфы	
Специальные характеристики:	Шероховатость:	мин. 1 µm - макс. 3 µm
Шабер:	пластиковые или стальные лезвия, угол от 22 до 27 градусов осциллирующий шабер со смазкой рекомендуется для сортов бумаги с наполнителями	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Отличная стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Не хранить при температуре ниже 5°C и избегать тепловых скачков Список референций доступен по запросу	

