

Flexoprint



Bezugstyp:	Sonderpolyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Marking press on cigarette paper machine	
Härtebereich:	3, 5 PJ	
Erhältliche Farben:	braun	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C
Chemische Widerstand:	Säuren:	Mäßig
	Basen:	Mäßig
	Heißwasser und Dampf:	Sehr gut
	Ozon:	Sehr gut
	Öle und Fette:	Gut
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	