

Flexoprint



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Bezugstyp: | Sonderpolyurethan | |
| Mögliche Anwendungen: | Marking press on cigarette paper machine | |
| Härtebereich: | 3, 5 PJ | |
| Erhältliche Farben: | braun | |
| Empfohlene Belagsstärke: | max. 15 mm | |
| Temperaturbeständigkeit: | trocken | kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C |
| Chemische Widerstand: | Säuren: | Mäßig |
| | Basen: | Mäßig |
| | Heißwasser und Dampf: | Sehr gut |
| | Ozon: | Sehr gut |
| | Öle und Fette: | Gut |
| | Chlorhaltige Lösemittel: | Nicht geeignet |
| | Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Nicht geeignet |
| Bemerkungen: | - Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden | |