SilkCoat



Type de revêtement:	Polyuréthane
Applications possibles:	Rouleaux applicateur et enducteur, spécifiquement pour la conversion du papier et du film plastique Rouleaux et sleeves pour l'application ou le transfert de silicone pour la production d'étiquettes et de substrats auto-adhésifs Rouleaux de transfert, applicateurs et contreparties pour l'encollage Rouleaux pour l'application d'enduits aqueux et à base de solvants sur des substrats en plastique
Gamme de dureté:	55, 62, 65, 70 Shore A
Couleurs disponibles:	beige, blanc
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 70°C / en pointe 80°C Humide: continu 30°C / en pointe 40°C
Propriétés et avantages:	Bonne résistance aux solvants, convient à l'enduction à base de solvants Haute pureté et homogénéité Haute énergie de surface et mouillabilité, bonnes propriétés de transfert
Résistance chimique:	Solutions acides: Pas bon Solutions alcalines: Pas bon Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Moyen Huiles et matières grasses: Très bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Bon Solvants chlorés: Moyen Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen Alcools (éthanol, IPA,...): Moyen
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (tiède), savon & détergents, essence, Solvesso, térébenthine – avec modération alcools, MEC