



Type de revêtement:	Caoutchouc silicone	
Applications possibles:	Rouleaux et galets soumis à des températures élevées et/ou avec besoin de propriétés anti-collantes Production de film plastique : rouleaux guide, déflecteur et nip à haute température Métallurgie : rouleaux déflecteurs entrée/sortie de four Rouleaux et galets de contre-pression pour le calandrage, l'encollage, le complexage et les process « hot-melt » Encolleurs à chaud	
Gamme de dureté:	40, 50, 60, 70, 75, 80 Shore A	
Couleurs disponibles:	gris	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 200°C / en pointe 220°C continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Bonne homogénéité et pureté Très bonnes propriétés anti-adhérentes, répulsif aux colles Excellent isolateur électrique Propriétés physiques moyennes, ne convient pas aux sollicitations mécaniques importantes Bonne résistance à l'eau chaude et à la vapeur, aux alcools et aux huiles minérales	
Caractéristiques:	Anti-collant	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...):	Moyen Bon Très bon Excellent Bon Pas bon Moyen Moyen Très bon

Résistance au vieillissement: Très bon

Produits de nettoyage conseillés: Eau (chaude), vapeur, savon et détergents, nettoyants industriels, nettoyants à base d'alcool