

Neostone R



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching roll	
Härtebereich:	1 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 7 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Surface release properties Good resistance to surface contamination Excellent doctorability Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
Spezifische Eigenschaften:	verbesserte Gleiteigenschaften	
Abrakeln:	Plastic blades, angle 16 to 20 deg, load 50 N/maxi Doctoring not recommended for highly filled paper grades	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Gut Gut Gut Gut Gut Nicht geeignet Mäßig Mäßig Sehr gut Gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
Bemerkungen:	Do not store below 5°C and avoid thermal shock Reference list available on demand	